

أجب على جميع الأسئلة الآتية مع استخدام الجانب الأيمن من ورقة الإجابة

السؤال الأول (٢٠ درجة)

بدون نقل الجمل مرة أخرى إلى ورقة الإجابة بين الإجابات الصحيحة من الخاطئة من بين الآتي مع تصويب الخطأ:-

- ١- حجم الزلط بالخلطة = $0.65 \text{ م}^3 / \text{م}^3$ خرسانة اذا كان المقاس الاعتباري للركام الكبير = 3 cm ومعايير التحومة لا $= 2.4$
- ٢- كلما زادت نسبة الهواء المحبوس بالخلطة كلما قلت نسبة الماء : المواد الاسمنتية.
- ٣- مجموع الحجوم للمواد الداخلة في واحد متر مكعب من الخرسانة = 1000 لتر طبقاً لمعادلة الحجم المطلق.
- ٤- من احتياطات وتدابير ما بعد صب الخرسانة: غمر الشدات الخشبية بالماء حتى لا تمتصل الماء بالخرسانة.
- ٥- يجب ان لا يقل زمن الدمك القياسي لخرسانة الأسفلف من النوع الجاف عن ١٢ ثانية.
- ٦- استخدام طريقة التقسيط بالماء لزوم معالجة الاعمدية الخرسانية أفضل من طريقة استخدام الأغطية المبللة.
- ٧- كلما قلت سرعة الرياح في الجو كلما زادت معدلات نضح الماء من سطح الخرسانات المصبوبة.
- ٨- الهبوط الحقيقي يدل في الغالب على أن الخرسانة مبتلة جداً أو أن الخرسانة فقيرة (lean concrete).
- ٩- يتم قبول الخرسانة ذاتية الدمك عندما تكون قياسات اختبار $\geq 80 \text{ cm}$ طبقاً للمواصفات المصرية.
- ١٠- كلما قلت كمية الماء بالخلطة الخرسانية كلما كانت الخلطة أكثر اقتصادية.
- ١١- عند تصميم الخلطات الخرسانية يجب عمل كافة التقليلات بالماء قبل حساب كمية المواد الاسمنتية.
- ١٢- تعتمد طريقة الحجم المطلق لتصميم الخلطات الخرسانية على البيانات الحقلية والخلطات التجريبية.
- ١٣- الحد الأدنى لاستخدام السيليكا في يوم بالخلطات الخرسانية = 10% بالوزن من المواد الاسمنتية طبقاً للمواصفات.
- ١٤- كلما زادت نسبة الماء للمواد الاسمنتية قلت معايير متنتها.
- ١٥- مقاومة الانحناء لعينة من الخرسانة = $30 \text{ كجم}/\text{سم}^2$ فان مقاومة الضغط لها = $360 \text{ كجم}/\text{سم}^2$.
- ١٦- مقاومة التماسك = $88 \text{ كجم}/\text{سم}^2$ عندما يكون عزم الالتواء الاقصى بالاختبار = 2 طن . سم والسيخ المدفون 16 mm وطول الاسطوانة = 30 سم .
- ١٧- استخدام الياف مصاصة أعواد القصب بالخرسانة يزيد من مقاومة الانحناء.
- ١٨- الهبوط المناسب لخرسانة الاعمدية كثافة التسلیح = 150 cm .
- ١٩- تكون الخلطة الخرسانية اقتصادية كلما قل المقاس الاعتباري للركام.
- ٢٠- تزيد نسبة الهواء المحبوس بالخلطة الخرسانية كلما زادت درجة القساوة لتآثيرات ظاهرة التجمد والذوبان.

سؤال الثاني (٢٠ درجة)

- ١) بين مع الرسم دورة المعالجة بالبخار تحت الضغط الجوي العالي لعناصر إنشائية من الخرسانة علماً بأن مقاومة الضغط = 35 ميجا بيكال ومدة الدورة = 10 ساعات فقط علماً بأن العلاقة بين النضح و مقاومة الضغط للخرسانة كما بالجدول التالي:

(٥ درجات)

مقاييس الضغط (ميغا بيكال)	النضح (درجه . يوم)
٤٠	٣٠
٥٥	٥٠
٦٠	٤٠
٧٠	٣٠
٨٠	٢٥

(ج) احسب كمية البلاط بالوزن لكل متر مكعب وكذلك الإجراءات العملية المطلوبة لامكانية تجهيز خلطة مطالية للجدار الابدي من المواصفات الابدية علماً بأنها تتكون من (١٠٠٠ كجم زلط بدرجة حرارة ٣٥ م°)، (٨٠٠ كجم رمل بدرجة حرارة ٢٥ م°)، (٤٠٠ كجم أسمنت بدرجة حرارة ٤٠ م°)، (٤٠ كجم من مواد السيليكافورم بدرجة حرارة ٢٥ م°) (١٠ كجم من السوبر بلاستيسير بدرجة حرارة ٢٠ م°)، (نسبة الماء / المواد الإسمنتية = ٣،٣)، علماً بأن درجة حرارة الماء المستخدم للخلط = ٢٠ م° ودرجة حرارة ماء غطس الركام الكبير = ١٥ م° فقط ودرجة حرارة الجو في الظل = ٢٢ م° .
(٧ درجات)

(ج) تم إجراء اختبارات القلب الخرساني على ثلاثة عناصر خرسانية وكانت النتائج كما بالجدول التالي :-

رقم العينة	العنصر الانشائي	قطر العينة مم	ارتفاع العينة مم	اسياخ تسليح بالقلب	حمل الانهيار طن	اتجاهأخذ القلب الخرساني
١	حصوة	٨٠	١٥٠	سيخ واحد قطر ٣ مم على بعد ٤ مم من النهاية	١٠	افقى
٢	كمراة	١٠٠	٢٠٠	لا يوجد	١٥	افقى
٣	بلاهله	١٠٠	١٠٠	سيخين قطر كل منهما ١٨ مم على بعد ٤٠ مم من منتصف العينة	١٩	رأسى

بحسب مقاومة المكعب القياسي بالمعمل وداخل المنشأ ثم بين مدى مطابقة هذه العناصر لاشتراطات التصميم إذا كانت المقاومة الممीزة المطلوبة = ٣٠٠ كجم/سم. (٨ درجات)

السؤال الثالث (٢٥ درجة)

صمم خلطة خرسانية أكثر اقتصادية باستخدام طريقة الحجم المطلق مع حساب كميات المواد المطلوبة لصب أساسات مبني حجمها ٢٠٠ م٣ من الخرسانة في ظروف عادية من التجمد والذوبان وأقل مسافة بين أسياخ التسليح بالأساسات = ٢٤ مم ، مقاومة الضغط المستهدفة ٣٠ ميجا بسكال، توافر الإضافات من الهواء المحبوس بجرعة ١ جم/كجم من المواد الإسمنتية (توليد ٦ % هواء محبوس) ، وكذلك توافر جميع الإضافات من أصل معدني، والسوبر بلاستيسير المخفض لماء الخلط بنسبة ١٠ % بجرعة ١% من المواد الإسمنتية، تربة الأساس تحتوي على أملاح الكبريتات بنسبة أكبر من ١% في ظروف قاسية، معاير النعومة للركام الصغير = ٤، الصب بالمضخات الخرسانية بقطر مواسير = ٥،٥ سم، الانحراف المعياري للبيانات الحقيقة بالموقع = ٢ ميجا بسكال (عدد النتائج = ٤٥) مع العلم بأن نسبة الرطوبة الممتصة لكلا من الركام الكبير والصغير المتاح هي (١٠٪، ١٢٪) على الترتيب، استخدام إضافات الألياف الحديدية بمعدل ٣ كجم/م٣، واستخدام بودرة الحجر الجيري بنسبة ١٠% بالوزن من المواد الإسمنتية، مع فرض أية بيانات أخرى تحتاجها لتصميم الخلطة مبينا التكاليف المالية لهذه الأساسات حيث (طن أسمنت = ١٣٠٠ جنيه، م٣ زلط = ٢٠٠ جنيه، م٣ رمل = ٨٠ جنيه، طن إضافات من أصل معدني = ٢٥٠٠ جنيه، لتر من الإضافات الكيميائية = ١٥ جنيه، ١ كجم إضافات الهواء المحبوس = ٢٥ جنيه، طن من الألياف الحديدية = ١٢٠٠ جنيه، سعر الطن من بودرة الحجر الجيري = ٥٠٠ جنيه).

السؤال الرابع (٢٠ درجة)

- ١- قضيبان من الصلب مثبتان من طرفيهما العلوي ، أحدهما طولة ٦٠ سم والآخر طولة ١٢٠ سم ، يتعرضان لحمل شد صدمي محوري بواسطة نقل مقداره ٧٥ كجم يسقط من ارتفاع ٤٠ سم ففترض ان اجهاد الخضوع الصدمي = ٢٤ كجم/مم ، معاير المرونة = ٢١٠٠ طن / سم^٢ ، قارن بين القطرين اللازمين لمقاومة الخضوع ، وما هو القطر المطلوب لو ان نفس حمل الشد يؤثر استاتيكيا على القضيبين.
- ٢- عند الكشف على صلاحية كوبرى معدنى (معاير المرونة = ٢٠ طن/م^٢) استخدمت مقاييس الانفعال الكهربية فى تحليل الاجهادات لأحد الاعضاء الرئيسية وكان الانفعال الاقصى والادنى فى عدة نقاط كما هو مبين بالجدول. ارسم كروكيات دورات التحميل عند كل نقطة ثموضح باستخدام بيانى سميث (مقاييس رسم ١ سم = ٢ كجم/مم^٢) إذا كان هذا العضو الانشائى فى حدود الامان أم لا علما بأن الخواص الميكانيكية لهذا المعدن كما يلى: (اجهاد الخضوع = ٣٢ كج/مم^٢ ، مقاومة الشد = ٤٦ كج/مم^٢ ، حد الاحتمال = ٤٩ كج/مم^٢). (عامل أمان لجميع الخواص = ٢٠) .

النقطة	أ	ب	ج	د	هـ
الانفعال الأدنى × (١٠) ^{-٤} مم/مم	٧-	٤-	٤+	٤-	٣+
الانفعال الاقصى × (١٠) ^{-٤} مم/مم	٧+	٨-	٨+	٨+	٥-

السؤال الخامس (٢٥ درجة)

وضح بالرسم او المعادلات الكيميائية فقط ما يلى:-

١. ظاهرة التحول الكربوني في الخرسانة (Carbonation) وأثراها على صدأ الحديد.
٢. التأثير الضار للكبريتات على الخرسانة.
٣. العلاقة بين معامل النفاذية للخرسانة ونسبة م/س.
٤. ميكانيكية حدوث الزحف في الخرسانة.
٥. ميكانيكية حدوث الصدأ في حديد التسلیح.
٦. المنحنى التكراري لقيم مقاومة الضغط لعدد ١٢٠ قراءة مختلفة. اذا كانت قيم نصف عدد العينات ينحصر في المدى من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كجم/سم^٢ وربع العينات يتراوح بين ٢١٠ و ٢٥٠ كجم/سم^٢ والربع الآخر يتراوح بين ١٧٠ و ٢١٠ كجم/سم^٢.

- ١- وضع مستعيناً بالرسومات البيانية الجدوى الاقتصادية والفنية من اعتماد الخرسانة عالية المقاومة... قارن في ذلك بين حالتى الاعمدة والكلمات.
- ٢- لضبط جودة خرسانة أحد المنتجات الهامة كانت مقاومة التفتيت وفقاً للمعدل التكراري الآلى:

حدود الفتة كجم/سم ^٢	٢٧٥	٢٦٥	٢٥٥	٢٤٥	٢٣٥	٢٢٥	٢١٥	٢٠٥	١٩٥	١٨٥	٢٧٥
التكرار	٤	٧	١٥	٢٤	٣٥	٢٤	١٥	٧	٤	٧	٢٦٥

ارسم كلاً من هيستوجرام التكرار ومضلع التكرار والمنحنى التكراري التبجيعي ثم استخلص المداولات التي يمكن منها معرفة مدى جودة هذه الخرسانة ومدى انتظامها .. ثم احسب فيها المقاومة المميزة التي تحقق درجة ثقة .%٩٥

- ٣- اكتب نبذة مختصرة عن (الخرسانة ذاتية الدمك - الخرسانة الليفية - الخرسانة ثقيلة الوزن) .
- ٤- يوجد نوعان من التفاعل القلوي للرخام ، ووضح هذه العبارة موضحاً كيف يمكن الحد من خطر التفاعل القلوي للرخام.

خالص التمهنيات بالنجاح والتوفيق

Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Cementing materials, kg/m ³ (lb/yd ³)	Compressive strength at 28 days, MPa	Water-cementitious materials ratio by mass		Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Bulk volume of dry packed coarse aggregate per unit volume of concrete for different fineness moduli of fine aggregate*			
			Non-air-enriched concrete	Air-enriched concrete		2.10	2.00	1.90	1.80
37.5 (15)	280 (470)	45	0.30	0.30	95 (3)	0.53	0.48	0.46	0.44
25 (1)	310 (520)	40	0.42	0.34	125 (4)	0.59	0.57	0.55	0.53
19 (3/4)	320 (540)	35	0.47	0.39	19 (3/4)	0.62	0.64	0.62	0.60
12.5 (1/2)	350 (590)	30	0.54	0.45	28 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
9.5 (3/8)	360 (610)	25	0.61	0.52	37.5 (1 1/2)	0.75	0.73	0.71	0.69
		20	0.69	0.60	50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
		15	0.79	0.70	75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
					100 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Cementitious materials*	Maximum percent of total cementitious materials by mass**
Fly ash and natural pozzolans	25
Slag	50
Silica fume	10
Total of fly ash, slag, silica fume and natural pozzolans	50
Total of natural pozzolans and silica fume	35

Stump, mm	Water moments per cubic meter of concrete for indicated sizes of aggregate*							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	27.5 mm	30 mm	37.5 mm	50 mm**
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	223	216	206	193	181	169	145	124
150 to 175	243	225	216	202	183	170	149	124
Approximate amount of entrapped air in non-air-enriched concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Non-air-enriched concrete								
25 to 50	191	175	167	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	186	174	166	144	121
Recommended average total air content, percent, for each of exposure:								
Dry exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Moderate exposure	5.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	2.5	1.5
Severe exposure	7.5	7.0	6.0	5.5	5.0	4.5	3.5	2.0
Air-enriched concrete								
25 to 50	191	175	167	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	186	174	166	144	121

Exposure condition	Maximum water-cementitious materials ratio by mass for concrete	Minimum design compressive strength, MPa (psi)
Concrete placed in marine or highly industrialized coastal areas where exposure is severe	0.3	25 (360)
Concrete placed in marine or highly industrialized coastal areas where exposure is moderate	0.4	31 (450)
Concrete placed in marine or highly industrialized coastal areas where exposure is dry or very dry, or where sea water is not the source of water for the concrete	0.5	37 (520)

Size, mm	Water soluble sulfate (SO ₄) ²⁻ in soil, percent by mass	Sulfate (SO ₄) ²⁻ in water, ppm	Cement type	Minimum water-cementitious materials ratio by mass	Minimum design compressive strength, MPa (psi)
Very low	less than 10	less than 10	Portland cement	—	—
Low	0.10 to 0.20	150 to 300	U.S. PHS, GHS, PHS/PPHS, GHS/PGHS	0.50	25 (360)
Some	0.20 to 0.20	300 to 1000	VHS	0.65	31 (450)
Very some	0.20 to 0.20	Over 1000	VHS	0.80	35 (500)

أ.د/ محمد يسري الشيخ أستاذ المادة: مع أطيب تمنياتي بال توفيق والتوفيق